

## Technikai adatlap UNITED SPRAYS Horgany-alu spray

### Tulajdonságai:

Horgany-alu spray, egy dekorációs, és javítóspray, jó korrózióvédelemmel, melynek pigmentjei 99,5 %-os tiszta alumíniumból állnak. Horganyzott részek sérüléseinek javításához, újrathorganyozásához és acélvázaz építményeknél hegesztési varratokhoz, vágási pontokhoz. Hőállóság: -30°C - + 350°C

### Feldolgozása:

- A kezelendő felületet gondosan meg kell tisztítani olajtól, zsírtól, és a maradék festékrétegektől.
- A maradék rétegeket el kell távolítani.
- A száraz alapfelületre az alumínium sprayt egyenletesen, vékonyan szórjuk fel.
- Vastagabb felületek esetén a szórások között szellőztessünk.
- Különleges felhasználás előtt végezzünk próbaszórást.

### Technikai adatok:

Színe: Világos, alumínium-szürke színű

Illata: Észterszerű

Tömítettsége: 0,92 gr/ cm<sup>3</sup> (Hatóanyag)

Hajtógáz: Propán/ Bután

Feldolgozási hőmérséklet: 16- 25 °C

Fogyasztás gr/ nm<sup>2</sup>: kb. 50- 100

**Tárolási idő:** 36 hónap (hidegen, és szárazon)

**Szállítási kiszerelés:** 400 ml (12db/karton)

**A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.**

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám utca 3. Narancs épület M0 55. kijárat Tel.: +36 30 9668 065

web: [www.neosil.hu](http://www.neosil.hu) e-mail: [neosil@neosil.hu](mailto:neosil@neosil.hu)