

Sanisil®

Acetoxi-eljárással térhálósodó szilikon szaniterek tömítésére

Termékleírás	A Sanisil® egykomponensű, légnedvesség hatására térhálósodó ecetsavas szilikon, kül- és beltéri felhasználásra.	
Alkalmazási terület	A Sanisil® szaniterek melletti és egyéb olyan tömítésekre alkalmas, ahol gombaálló tömítésre van szükség.	
Termékelőnyök	Hosszútávú gomba- és penészállóság Kiváló UV- és időjárásállóság Oldószermentes* Magas nyúlékonyosság és rugalmasság * EU előírások szerint	
Termékadatok		
Megjelenés		
Színárnyalat	Átlátszó, fehér, fekete, barna, bézs, szürke	
Szállítás	300 ml kartus, 12 kartus/doboz 96 doboz/raklap (=1152 kartus)	
Raktározás		
Eltarthatóság	Eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz, közvetlen napfénytől védve, +10°C és +25°C hőmérsékletű helyen tárolva 12 hónapig eltartható.	
Műszaki adatok		
Kémiai bázis	Acetoxi-szilikon, a levegő nedvességtartalmára köt	
Sűrűség	~ 0.98 kg/l (átlátszó)	(DIN 53 479)
Bőrösödési idő	~ 25 perc (23°C / 50% relatív páratartalom)	(MSZ EN ISO 291)
Kötési idő	~ 1.5 mm/24 óra (23°C / 50% relatív páratartalom)	(MSZ EN ISO 291)
Mozgási képesség	20%	(MSZ ISO 11600)
Roskadás	< 2 mm	(MSZ EN 27 390)
Bedolgozási hőmérséklet	-40°C és +150°C között	



Mechanikai / fizikai tulajdonságok

Húzószilárdság	~ 0,6 N/mm ² (23°C / 50% relatív páratartalom)	(MSZ EN ISO 8339)
Szakítószilárdság	~ 4,0 N/mm ² (23°C / 50% relatív páratartalom)	(DIN 34 C eljárás)
Shore A keménység	~ 20 (28 nap után)	(MSZ EN ISO 868)
Rugalmassági modulus (E)	~ 0,36 N/mm ² 100%-os nyúlásnál (23°C / 50% rel. páratart.)	(MSZ EN ISO 8339)
Rugalmas visszaalakulás	> 90% (23°C / 50% relatív páratartalom)	(MSZ EN 27 389)

Rendszerleírás

Alkalmazás

Felhasználás

Hézag tervezése:

A hézag szélességét – a felületmozgási lehetőséget figyelembe véve – meg kell tervezni. Általában a hézag szélessége 6 mm-12 mm közötti, ekkor a hézag ajánlott mélysége 6 mm legyen.

Hézagszélesség	6 mm	9 mm	12 mm
Hézagmélység	6 mm	6 mm	6 mm
Kiadósság / 300 ml	~ 8 m	~ 5.5 m	~ 4 m

Alapfelület minősége

Az alapfelület legyen tiszta és száraz, homogén, portól, szennyeződéstől, laza és homokolódó részekről mentes. Festékréteget, cementiszapot vagy egyéb maradványokat el kell távolítani. Az általános építőipari szabályokat be kell tartani.

Alapfelület előkészítés / alapozás

A „Sika®-Primer táblázat” c. adatlap szerint

Alkalmazási feltételek / korlátozások

Alapfelület hőmérséklete +5°C és +35°C között

Környezeti hőmérséklet +5°C és +35°C között

Alapfelület nedvességtartalma Száraz

Alkalmazási utasítás

Alkalmazási módszerek / eszközök

Sanisil® használatra kész termék.

A megfelelő hézagkialakítás és portalanítás után, a tömítőanyagot kinyomópisztollyal nyomjuk a hézagba és 10 percen belül simítsuk el szappanos vízbe mártott spatulya segítségével.

Ezután a maszkolószalag eltávolítható.

A meg nem kötött anyag a megfelelő oldószerrel eltávolítható.

Szerszámtisztítás

A munka befejezését követően szerszámtisztításhoz használjunk Sika® Colma Cleaner-t.

A kikeményedett anyagot csak mechanikai úton lehet eltávolítani a felületekről.

Alkalmazási megjegyzések / korlátozások

Sanisil® nem ajánlott porózus felületekre, mint pl. beton, kő, márvány és gránit.

Ne használjuk bitumenes alapfelületeken, gumin, kloroprén, EPDM vagy olyan építőanyagokon, melyek olajat, lágyítószer, illetve oldószert tartalmaznak.

Ne használjuk légmentesen lezárt helyeken, mivel a kötéshez a levegő nedvesgőztartalmára van szükség.

Mivel kötés közben ecetsav képződik, korrodálhatja a fonsort és az erre érzékeny fémeket, mint pl. vörösréz, sárgaréz és ólom.

A Sanisil® nem ajánlott víz alatti hézagok tömítésére vagy olyan hézagoknál, ahol mechanikai igénybevételnek és koptatásnak van kitéve. Nem alkalmas élelmiszeripari felhasználásra.

Sanisil® anyagot egészségügyi és gyógyszeripari területekre nem vizsgálták.

Mérési értékek

Ebben az Adatlapban minden műszaki adat laborteszt eredményén alapszik. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Biztonsági előírások

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

Jogi tudnivalók

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapban szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

**Sika Hungária Kft.**

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Tel.: +36 1 371-2020

Fax: +36 1 371-2022

info@hu.sika.com

www.sika.hu

**MINŐSÉGÜGYI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 9002 szerint



**KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI
RENDSZERÜNK**
önkéntesen tanúsítva
rendszeres felügyelettel
ISO 14001 szerint

