

NEOSIL KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Technikai adatlap United Sealants Neutrális szaniter szilikon

Termék:

Az US Neutrális szaniter szilikon egy kiváló minőségű, semleges (oxim), egykomponensű, szilikon bázisú fugatömítő, amely fungicid tartalmú egyben.

Tulajdonságok:

- Könnyű alkalmazhatóság
- Szín tartó, UV- álló
- A kikeményedés után rugalmas marad.
- Nagyon jó tapadás sok fajta alapfelülethez.
- Szinte szagtalan

Alkalmazások:

- Konyha és szaniter helyiségek tömítésére
- Hűtőkamrák és szellőző berendezések tömítésére.
- Konténerglyártás területén.
- Különböző dilatációs fugákhoz.
- Üvegezési munkákhoz.

Csomagolás:

Szín: átlátszó és fehér

Csomagolás:

280ml-es kartus: átlátszó és fehér (12db/karton)

600ml-es hurka: átlátszó (12db/karton)

Műszaki adatok:

- Bázis: Polisziloxán
- Konzisztencia (Állag): Stabil paszta
- Kötési rendszer: Légnedvességgel való polimerizáció

(Friss anyag 23 ° C-on és 50% relatív páratartalom mellett tesztelve)

- Sűrűség (ISO 2811-1) [g / ml]: 0,97 - 1,00
- Bőrképződési idő [perc]: 5 - 30
- Tapadás [perc]: 5 - 10
- Kikeményedési sebesség [mm / 24h]: 2 - 3
- Megfolyás függőleges felületekről [+ 50 ° C] (ISO 7390) [mm]: 0 - 3

A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

(Kikeményedett - 4 hét után 23 ° C-on és 50% relatív páratartalom mellett tesztelve)

- Modulus 100% nyúlással (ISO 8339) [MPa]: 0,35 ± 0,05
- Dilatáció (ISO 9047) [%]: ± 25
- Szakadási nyúlás (ISO 8339) [%]: 150 ± 50
- Rugalmasság visszanyerése (ISO 7389) [%]: 97 ± 2
- Shore A keménység (ISO 868): 18 ± 2
- Hőállóság [° C]: -40 - +120

Eltarthatóság:

12 hónap bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz, fagymentes helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva.

Felületek:

Típus: valamennyi szokványos felületre

A felület állapota: tiszta, száraz, por- és zsírmentes

Előkészítés: a porózus felületek alapozása, United Sealants Puhab tisztítóval. Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

Illesztési méret:

Minimális szélesség: 5 mm

Maximális szélesség: 30 mm

Minimális mélység: 5 mm

Javaslat: 2 x mélység = szélesség

Alkalmazás:

Módszer: tömítő pisztoly

Alkalmazási hőmérséklet: +1°C-től +30°C-ig

Tisztítás: lakkbenzinnel közvetlenül a használat után

Megmunkálás: szappanos víz a bőrsődés előtt

Javítás: saját anyagával.

Munkavédelmi ajánlás:

Tartsa be a szokásos ipari higiénit.

Megjegyzések:

Vegyileg teljesen semleges (pH=7)